





Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения микрокристаллов $h\text{-MoO}_3$, полученных поликонденсацией молибденовой кислоты (0,5 моль/л) при 100 °С (а) и двухстадийным сольвотермическим синтезом (продолжительность первой стадии 10 мин, затем разбавление 1 : 5, общая продолжительность синтеза 240 мин) (б)

Fig. 3. SEM images of $h\text{-MoO}_3$ microcrystals grown *via* polycondensation of molybdic acid (0.5 mol/L) at 100 °С (а) and *via* two-step polycondensation synthesis (duration of the first step is 10 min whereupon the reaction solution was diluted 1 : 5, the overall duration of synthesis was 240 min) (b)