





Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения микрокристаллов $h\text{-WO}_3$, полученных поликонденсацией вольфрамовой кислоты (0,5 моль/л) при 100 °С (а) и двухстадийным сольватермическим синтезом (продолжительность первой стадии 5 мин, затем разбавление 1 : 5, общая продолжительность синтеза 240 мин) (б)

Fig. 5. SEM images of $h\text{-WO}_3$ microcrystals grown via polycondensation of vanadic acid (0.5 mol/L) at 100 °С (a) and via two-step polycondensation synthesis (duration of the first step is 5 min whereupon the reaction solution was diluted 1 : 5, the overall duration of synthesis was 240 min) (b)